

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 33/2025 CPR

### Ghiaia 20/30 – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce realizzati con inerti provenienti da alveo fiumi Conca, Foglia, Metauro e calcari nord marchigiani

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia  
Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381  
Email: info@frantoiovallefoglia.it

### Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925  
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica  
0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7  
Data di emissione 27/12/2016

| Caratteristica                                | Valore**                                                                                                                  | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensione dell'aggregato                     | 14/31.5                                                                                                                   | UNI EN 933-1-2                |
| Massa volumica                                | 2680 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Assorbimento                                  | 1.14 %                                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Indice di forma/ Indice di appiattimento      | 38 % - 44 %                                                                                                               | UNI EN 933-8 / UNI EN 933-9   |
| Resistenza gelo disgelo*                      | 0.60 % F                                                                                                                  | UNI EN 1367-1                 |
| Contaminanti leggeri                          | 0.07 %                                                                                                                    | UNI EN 1744-1                 |
| Reattività (14 gg)                            | Categoria Reattività <b>RA<sub>3</sub></b><br>Classi Reatt. <b>EP<sub>II</sub>; EP<sub>III</sub> - BM<sub>0.228</sub></b> | UNI EN 8520-22                |
| Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)* | 29.60                                                                                                                     | UNI EN 1097-2                 |
| Resistenza all'usura*                         | 20.27                                                                                                                     | UNI EN 1097-1                 |
| Contenuto sostanze organiche                  | Assenti                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto cloruri                             | <0.0001 %                                                                                                                 | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di solfati                          | 0.060 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di zolfo                            | 0.098 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto del carbonato di calcio             | 67.97 %                                                                                                                   | UNI EN 196-21                 |

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 20224 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 