

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 31/2025 CPR

Ghiaia 5/10 – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce realizzati con inerti provenienti da alveo fiumi Conca, Foglia, Metauro e calcari nord marchigiani

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

Frantoio Valle Foglia s.r.l. – Via Lunga - 61025 Montelabbate (PU) – Italia
Tel. 0721.499793 – Fax. 0721.490381
Email: info@frantoiovallefoglia.it

Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica
0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7
Data di emissione 27/12/2016

Caratteristica	Valore**	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato	4/11.2	UNI EN 933-1-2
Massa volumica	2690 kg/m ³	UNI EN 1097-6
Assorbimento	1.03 %	UNI EN 1097-6
Indice di forma/ Indice di appiattimento	36 % - 40 %	UNI EN 933-8 / UNI EN 933-9
Resistenza gelo disgelo*	0.60 % F	UNI EN 1367-1
Contaminanti leggeri	0.07 %	UNI EN 1744-1
Reattività (14 gg)	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_I;EP_{III} - BM_{0.228}	UNI EN 8520-22
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)*	29.60	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura*	20.27	UNI EN 1097-1
Contenuto sostanze organiche	Assenti	UNI EN 1744
Contenuto cloruri	<0.0001 %	UNI EN 1744
Contenuto di solfati	0.060 %	UNI EN 1744
Contenuto di zolfo	0.098 %	UNI EN 1744
Contenuto del carbonato di calcio	67.97 %	UNI EN 196-21

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

** I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Frantoio Valle Foglia S.r.l.

Montelabbate, 15 gennaio 2025

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Firma 