



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

 Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

 0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7
 DoP n° 31/2025 CPR

 Nome commerciale del prodotto: **Ghiaia 5/10 – Frantoio Valle Foglia**
EN12620
Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (4/11.2) G_C85/20	mm
Descrizione petrografica semplificata	Ghiaie alluvionali prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2690	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1.03	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	F₁₅₀	FI
Indici di forma	S_{I40}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles) *	LA₃₀	
Resistenza all'usura *	M_{DE20}	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_{II};EP_{III} - BM_{0,228}	
Cloruri	<0.0001	%
Solfati solubili	AS_{0,2}	
Zolfo totale	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	f_{1,5}	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo *	F₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/20254

Firma

