



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.52/2007 Rev. 7
DoP n° 35/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Graniglia 4/8 – Frantoio Valle Foglia**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)		
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (4/8) G_{c85/20}	Aggregato Grosso (4/8) G_{c90/10}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce		
Massa volumica del granulo	2660		Kg/m ³
Limiti di tolleranza	-	G_{25/15}	
Assorbimento acqua	1.11	WA₂₄₂	%
Contenuto di Fini	f_{1,5}	F₁	% passante 0.063
Qualità dei fin	Conforme (inferiore al 3%)	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Impurezze organiche	ASSENTI		
Indice di appiattimento	Fl₂₀	Fl₂₀	FI
Indici di forma	Sl₂₀	Sl₂₀	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA₂₅	LA₂₅	
Resistenza all'usura *	MD_{E20}	MD_{E20}	
Resistenza alla levigabilità *		PSV₄₄	
Resistenza abrasione superficiale *		AAV₁₀	
Affinità ai leganti bituminosi*		100	%
Resistenza allo shock termico+		VL_{A1}	
Percentuale di superfici frantumate	npd	C_{50/10}	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_{II}; EP_{III} - BM_{0.228}		
Cloruri	<0.0001	<0.0001	%
Solfati solubili	AS_{0.2}	0.060	
Zolfo totale	0.098	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	-	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	m _{LPC} 0.1	%
Durabilità: resistenza al gelo *	F₁	F₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma

