



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) - Italia

Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.52/2007 Rev. 7
DoP n° 36/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Graniglia 8/12 – Frantoio Valle Foglia**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)		
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (4/12.5) $G_{c90/15}$	Aggregato Grosso (4/12.5) $G_{c90/15}$	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce		
Limiti di tolleranza	G_{T15}	$G_{20/15}$	
Massa volumica del granulo	2690	2690	2690
Assorbimento acqua	1.10	WA_{242}	%
Contenuto di Fini	$f_{1,5}$	F_1	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Impurezze organiche	ASSENTI		ASSENTI
Indice di appiattimento	F_{I20}	F_{I20}	FI
Indici di forma	S_{I20}	S_{I20}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA_{25}	LA_{25}	
Resistenza all'usura *	M_{DE20}	M_{DE20}	
Resistenza alla levigabilità *		PSV_{44}	
Resistenza abrasione superficiale *		AAV_{10}	
Affinità ai leganti bituminosi*		100	%
Resistenza allo shock termico*		V_{LA1}	
Percentuale di superfici frantumate	npd	$C_{50/10}$	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA_3 Classi Reatt. $EP_{II}; EP_{III} - BM_{0.228}$		
Cloruri	<0.0001	<0.0001	%
Solfati solubili	$AS_{0,2}$	0.060	
Zolfo totale	0.098	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	-	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	$m_{LPC} 0.1$	%
Durabilità: resistenza al gelo *	F_1	F_1	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma

