



FRANTOIO VALLE FOGLIA S.R.L., VIA LUNGA, 27 - 61025 MONTELABBATE(PU) – Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A a n.51/2007 Rev. 7
DoP n° 03/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Misto 0/20 – Cava di Gorgo a Cerbara**

EN12620

Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Misto (0/16) G_{A90}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1	%
Indici di forma	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA₂₅	
Resistenza all'usura *	M_{DE15}	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₀ Classi Reatt. EP_I - BM_{0.1}	
Cloruri	0.0037	%
Solfati solubili	AS_{0.2}	
Zolfo totale	0.024	%
Contenuto di carbonato di calcio	94	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	F₁₁	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB _{1.05}	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo *	F1	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma

